

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** ANT0668

**DENOMINAZIONE:** ANT0668 PATINA NOCE

**IDENTIFICAZIONE:** PATINA ANTICANTE

## CARATTERISTICHE

Patina anticante a solvente, colore Noce, per applicazioni con pistola a spruzzo, su legno o materiali legnosi. È progettato per essere utilizzato con Topcoats e sigillanti PUR e acrilici per produrre effetti di finitura e miglioramento della trama del legno.

## SPECIFICHE TECNICHE

| ANT0668 | Proprietà                     | Specifiche  | Unità | Metodo    |
|---------|-------------------------------|-------------|-------|-----------|
|         | Densità (20°C)                | 0,82 - 0,86 | Gr/cc | IST 11/01 |
|         | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | 08 - 12     | Sec.  | IST 11/08 |

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Non applicare il prodotto su legno grezzo. Questo prodotto è stato specificamente formulato per essere applicato su una superficie adeguatamente verniciata.

Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso.

Applicare il prodotto con pistola a spruzzo, lasciare asciugare all'aria prima di rimuovere l'eccesso. A prodotto essiccato, rimuovere eventuali eccessi con scotch Brite, o lana di acciaio fine (tipo paietta).

Per proteggere questa patina, è possibile applicare vernice poliuretanica, vernice "nitro" o vernice a base d'acqua.

## APPLICAZIONE

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo di supporto              | Fondo bicomponente                      |
| Quantità applicata            | 30 - 50 gr/m <sup>2</sup> (consigliato) |
| Tempo utile di "spaiettatura" | 20' a 25°C (con buona ventilazione)     |
| Sovrapplicazione              | Dopo 2 ore                              |

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**SERVIND ITALY s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@servind.it](mailto:info@servind.it) - 🌐 [www.servind.it](http://www.servind.it)