

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** FPP0198

**DENOMINAZIONE:** FPP0198 - FONDO PUR BIANCO

**IDENTIFICAZIONE:** FONDO POLIURETANICO PIGMENTATO

## CARATTERISTICHE

Fondo poliuretanico pigmentato bianco, per applicazioni a spruzzo sia normale che elettrostatico, su legno o materiali legnosi, caratterizzato da una buona copertura, rapidità di essiccazione, ottimo carteggio e sovrapplicazione in tempi brevi.

Destinato ad applicazioni in verticale, con buone proprietà tixotropiche.

## SPECIFICHE TECNICHE

| FPP0198 | Proprietà                     | Specifiche              | Unità | Metodo    |
|---------|-------------------------------|-------------------------|-------|-----------|
|         | Densità (20°C)                | 1,40 - 1,45             | Gr/cc | IST 11/01 |
|         | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | Tixotropico (t >= 180") | Sec.  | IST 11/08 |
|         | Residuo Secco                 | 75 - 79                 | %     | IST 11/06 |
| CVP0143 | Proprietà                     | Specifiche              | Unità | Metodo    |
|         | Densità (20°C)                | 0,92 - 0,96             | Gr/cc | IST 11/01 |
|         | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | 09 - 12                 | Sec.  | IST 11/08 |
|         | Residuo Secco                 | 21 - 25                 | %     | IST 11/06 |

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Catalizzare il fondo al 50% in peso con il catalizzatore CVP0143, diluire successivamente con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso.

In alternativa al CVP0143 si può utilizzare il CVP0101 sempre al 50% in peso, il quale aumenta sia la copertura sia la rapidità di essiccazione del prodotto.

In caso di supporti critici, ove è necessaria una maggiore flessibilità del coating per evitare nel tempo la formazione di crepe, si consiglia di utilizzare il catalizzatore CVP0239 CATALIZZATORE ELASTICO PER FPP, al 40% in peso.

## APPLICAZIONE

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Fuori polvere               | 15' a 25°C                                     |
| Pot-life                    | Circa 2 ore                                    |
| Tempo utile di carteggio    | Dopo 2 - 3 ore a 25°C (con buona ventilazione) |
| Quantità per singolo strato | 100 / 120 gr/m <sup>2</sup>                    |
| Sovrapplicazione            | Opachi e lucidi poliuretanici                  |

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i - 5°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**SERVIND ITALY s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@servind.it](mailto:info@servind.it) - 🌐 [www.servind.it](http://www.servind.it)