

SCHEDA TECNICA

CODICE: HFI 01_29072021

DENOMINAZIONE: HFI 01_29072021 - WB PARKETT SEALER 1K/2K FOR ROLLER APPLICATION

IDENTIFICAZIONE: FONDO MONO/BICOMPONENTE TRASPARENTE ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE

Fondo all'acqua mono/bicomponente trasparente antingiallente, applicabile a rullo, da utilizzare per ottenere un effetto dell'essenza naturale su parquet.

SPECIFICHE TECNICHE

HFI 01_2907 2021 12032019	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,98 - 1,08	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	20 - 30	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	20 - 24	%	IST 11/06
CVP 02_290 72021	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,09 - 1,19	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4	50 - 60	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	68,0 - 72,0	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Si raccomanda di miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo. Il prodotto è pronto all'uso, se necessita diluire con acqua. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 10% in peso. Si raccomanda di miscelare bene dopo l'aggiunta. Per migliorare ulteriormente le caratteristiche chimiche e meccaniche finali del prodotto, è possibile catalizzare il prodotto con il catalizzatore CVP 02_29072021 al 10% in peso. Si raccomanda di miscelare bene dopo l'aggiunta.

Il prodotto è ideato per essere applicato a rullo, in alternativa è possibile applicare il prodotto con pistole a spruzzo aventi un ugello da 1,6 a 2,0 millimetri e con una pressione da 2,0 a 3,0 bar.

Per un adeguato risultato l'applicazione del prodotto e la sua essiccazione devono avvenire a temperatura non inferiore a 15°C ed un'umidità non superiore all'80%.

APPLICAZIONE

Quantità consigliata per mano	80 - 100 gr/m ² (consigliato)
Fuori Tatto	Circa 1h a 20°C (con buona ventilazione)
Numero di mani	Fino a due
Intervallo di sovrapplicazione seconda mano	Dopo 2 - 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Tempo utile di carteggio singola mano	Dopo 3 - 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Tempo utile di carteggio doppia mano	Dopo 8 - 12 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Accatastamento	24h a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY S.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 5°C e i + 35°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it