

SCHEDA TECNICA

CODICE: HOI4029

DENOMINAZIONE: HOI4029 2K WB MATT SKI CLEARCOAT-20

IDENTIFICAZIONE: COATING OPACO BICOMPONENTE ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE

Finitura bicomponente trasparente all'acqua, adatta per applicazioni a spruzzo, pennello e a rullo, su legno o materiali legnosi, caratterizzata da rapidità di essiccazione, durezza superficiale e buon disegno del poro. Adatta per applicazioni sia per interni che per esterni, è caratterizzata da un'ottima protezione agli agenti atmosferici ed elevata resistenza ai raggi ultravioletti. Grazie alla sua particolare formulazione ha una buona idrorepellenza e una bassa presa di sporco.

SPECIFICHE TECNICHE

HOI4029	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1.01 - 1,05	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	15,0 - 19,0	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	26,0 - 30,0	%	IST 11/06
CVP0233	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,08 - 1,12	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	45 - 55	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	78 - 82	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare il prodotto al 10% in peso con il catalizzatore CVP0233, agitare con cura dopo l'aggiunta, se necessario diluire con acqua distillata. Applicare a rullo, suggerito l'uso di rulli speciali in microfibra adatti per prodotti a base acqua.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 2 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Quantità consigliata	20 - 40 gr/m ²
Fuori polvere	Circa 1 ora a 20°C (con buona ventilazione)
Carteggio	Dopo circa 2 ore, è necessario carteggiare per stendere una seconda mano
Accatastamento	Dopo 24 ore (con buona ventilazione)
Opacità	17 - 23 Unità di Gloss

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 5°C e i + 35°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it