

SCHEDA TECNICA

CODICE: HOI4036

DENOMINAZIONE: HOI4036 2K WB MATT CLEARCOAT UV-FAST G03
01_31032023

IDENTIFICAZIONE: COATING OPACO BICOMPONENTE ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE

Finitura bicomponente trasparente all'acqua, per applicazioni a spruzzo, su legno o materiali legnosi, caratterizzata da rapidità di essiccazione, durezza superficiale e buon disegno del poro. Sviluppata appositamente per mobili di elevata qualità.

SPECIFICHE TECNICHE

HOI4036	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,01 - 1,05	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	22 - 28	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	15,0 - 21,0	%	IST 11/06
CVP0240	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,08 - 1,12	Gr/cc	IST 11/01
	Residuo Secco	80,0 - 90,0	%	IST 11/06
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	Tixotropico (t >= 180")	Sec.	IST 11/08

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Prima dell'uso agitare il prodotto per almeno 20 minuti, utilizzando un agitatore meccanico. Catalizzare la finitura HOI4036 2K WB MATT CLEARCOAT UV-FAST al 20% in peso con il catalizzatore CVP0240, l'aggiunta del catalizzatore deve essere eseguita sotto agitazione; diluire successivamente con acqua. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso.

Come catalizzatore alternativo è possibile utilizzare CVP0242 al 20% in peso per aumentare ulteriormente la proprietà di anti-ingiallimento del prodotto.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 1 ora a 20°C
Quantità consigliata	60 - 80 gr/m ²
Fuori polvere	Circa 35' a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione seconda mano	Dopo circa 1h a 20°C (con buona ventilazione), fino ad un massimo di 16h
Carteggio	Dopo circa 12 ore, è necessario carteggiare per stendere una seconda mano
Accatastamento	Dopo 24 ore (con buona ventilazione)
Opacità (60°)	3,0 - 5,0 Unità di Gloss
Opacità (85°)	5,0 - 7,0 Unità di Gloss

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 5°C e i + 35°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it