

SCHEDA TECNICA

CODICE: KOPP590

DENOMINAZIONE: KOPP590 - KONVERTER LUCIDO BIANCO - 100

IDENTIFICAZIONE: CONVERTER POLIURETANICO LUCIDO

CARATTERISTICHE

Converter poliuretanico lucido bianco a base solvente, per applicazioni a spruzzo su legno o materiali legnosi, caratterizzata da ottimo riempimento, rapidità di essiccazione e durezza superficiale. Sviluppato per finiture ad elevato gloss, possiede eccellente copertura, un'elevato punto di bianco ed è adatto ad essere carteggiato e lucidato. Colorabile in varie tonalità con l'aggiunta dei prodotti della serie PPT 02XX al 5% in peso.

Destinato ad applicazioni su prodotti d'arredo per interni.

SPECIFICHE TECNICHE

KOPP590	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,26 - 1,30	Gr/cc	IST 11/01
	Residuo Secco	69,0 - 73,0	%	IST 11/06
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	95,0 - 105,0	Sec.	IST 11/08
CVP0096	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,94 - 0,98	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 11	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	33 - 37	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare il KOPP590 al 100% in peso con il catalizzatore CVP0096, diluire successivamente con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 40% in peso.

E' possibile colorare il converter con le paste della serie PPT02XX al massimo al 5% in peso. Agitare con cura dopo l'aggiunta. Catalizzare la miscela al 100% in peso con il catalizzatore CVP0096, diluire successivamente con DPV0006.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Fuori polvere	Circa 1h a 20°C (con buona ventilazione)
Fuori Tatto	Dopo circa 3 - 4 ore a 20°C (a seconda dello spessore)
Carteggio & Lucidatura	Dopo circa 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Accatastamento	Dopo circa 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Opacità	95 - 100 Unità Gloss

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i 40°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it