

SCHEDA TECNICA

CODICE: LAU0016

DENOMINAZIONE: LAU0016 - LUCIDO ACRILICO FAST ANTI-SCRATCH

IDENTIFICAZIONE: VERNICE ACRILICA TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Vernice acrilica bicomponente trasparente, caratterizzato da elevata brillantezza e trasparenza, a basso ingiallimento, rapidissimo indurimento e resistenza all'esterno, per finiture di alto pregio come quelle richieste nel settore del Car-Refinish.

Prodotto studiato per una rapida essiccazione sia a forno che a temperatura ambiente.

Il LAU0016 è una finitura e necessita perciò di un adeguato primer ed intermedio colorato.

SPECIFICHE TECNICHE

LAU0016	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,95 - 1,05	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	50 - 60	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	48 - 54	%	IST 11/06
CVP0216	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,96 - 1,00	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	10 - 15	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	38 - 42	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Trattandosi di una finitura, è necessario applicare sulla superficie da verniciare dapprima un adeguato primer anticorrosivo e successivamente l'intermedio con il colore desiderato. La preparazione del supporto deve essere, quindi, effettuata con riferimento a quanto indicato nella scheda tecnica specifica del primer e dell'intermedio selezionati.

Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso. Catalizzare il prodotto al 50% in peso con il catalizzatore CVP0216, diluire successivamente con DPV0146 per portarlo alla viscosità di applicazione, circa 18 - 22 secondi di Coppa Ford 4. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 10% in peso.

Si consiglia l'applicazione a spruzzo con pistola HVLP/LVLP avente un ugello da 1,2 a 1,4 millimetri e con una pressione di 2 o 2,5 atmosfere.

Applicare una mano leggera seguita da una mano piena dopo 1 - 2 minuti di flash off.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 1h a 20°C
Viscosità di applicazione	15 - 18 sec. IST 11-09 per applicazioni a spruzzo
Grammatura consigliata	Circa 75 gr/m ²
Fuori polvere	Circa 30 minuti
Secco al tatto	Circa 2 - 3 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Flash-off	circa 10 minuti a 20°C
Essiccazione Forzata	15 minuti a 60°C
Applicazione Pistola a tazza	Diametro ugello 1,2 - 1,4 mm - Pressione 2 - 2,5 bar
Opacità	95 - 100 Unità Gloss
Lucidatura meccanica	Dopo essiccazione a forno per 15 minuti a 60°C

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it

Pot-life	Circa 1h a 20°C
Lucidatura meccanica	Dopo circa 3 ore dall'applicazione se l'essiccazione avviene a temperatura ambiente (25°C)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 5°C e i + 35°C. Confezioni standard da 5 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it