

SCHEDA TECNICA

CODICE: LAU006X

DENOMINAZIONE: LAU006X - LUCIDO ACRILICO BIANCO G100

IDENTIFICAZIONE: VERNICE ACRILICA PIGMENTATA

CARATTERISTICHE

Vernice acrilica bianca lucida a base solvente, ad elevato residuo secco, limitato calo nel tempo e minima tendenza alla puntinatura.

SPECIFICHE TECNICHE

LAU006X	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,27 - 1,37	Gr/cc	IST 11/01
	Residuo Secco	74 - 78	%	IST 11/06
CVP05XX	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,96 - 1,06	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	08 - 14	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	50 - 54	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare la LAU006X al 50% in peso con il catalizzatore CVP05XX, diluire successivamente con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20-30% in peso. Applicare con pistole a spruzzo aventi un ugello da 1,8 a 2,0 millimetri e con una pressione da 2,0 a 3,0 bar.

Qualora si renda necessaria una miglior distensione del prodotto e nei periodi più caldi, si consiglia di aggiungere alla miscela, una piccola quantità di diluente ritardante.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 4 ore a 20°C° (con buona ventilazione)
Grammatura consigliata	140 - 170 gr/m ²
Numero di mani	si consiglia l'applicazione di una sola mano
Secco al tatto	Dopo 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Carteggio & Lucidatura	Dopo circa 48 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Opacità	90 - 100 Unità Gloss

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i - 5°C e i + 40°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it