

SCHEDA TECNICA

CODICE: LPP0516

DENOMINAZIONE: LPP0516 - LUCIDO PUR BIANCO - 100

IDENTIFICAZIONE: LUCIDO POLIURETANICO PIGMENTATO

CARATTERISTICHE

Finitura poliurethanica bianca lucida, a base solvente, per applicazioni a spruzzo su legno o materiali legnosi, caratterizzata da ottimo riempimento, rapidità di essiccazione e durezza superficiale. Sviluppata per finiture ad elevato gloss, possiede eccellente copertura, un'elevato punto di bianco ed è adatta ad essere carteggiata e lucidata. Destinato ad applicazioni su prodotti d'arredo per interni.

SPECIFICHE TECNICHE

LPP0516	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,26 - 1,30	Gr/cc	IST 11/01
	Residuo Secco	69,0 - 73,0	%	IST 11/06
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	95,0 - 105,0	Sec.	IST 11/08
CVP0096	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,94 - 0,98	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 11	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	33 - 37	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare la Finitura LPP0516 al 100% in peso con il catalizzatore CVP0096, diluire successivamente con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 40% in peso.

Agitare con cura dopo l'aggiunta. Applicare con pistole a spruzzo aventi un ugello da 1,3 a 1,8 millimetri e con una pressione da 2.0 a 3.0 bar.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Fuori polvere	Circa 1h a 20°C (con buona ventilazione)
Fuori Tatto	Dopo circa 3 - 4 ore a 20°C (a seconda dello spessore)
Carteggio & Lucidatura	Dopo circa 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Accatastamento	Dopo circa 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Opacità	95 - 100 Unità Gloss

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i 40°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it