

SCHEDA TECNICA

CODICE: LPT0008

DENOMINAZIONE: LPT0008 - LUCIDO PUR TRASPARENTE

IDENTIFICAZIONE: VERNICE POLIURETANICA TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Vernice poliuretanica trasparente a base solvente, per applicazioni a spruzzo, caratterizzata da ottimo riempimento e rapidità di essiccazione.

Destinato ad applicazioni in piano per interni.

SPECIFICHE TECNICHE

LPT0008	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,98 - 1,02	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	35 - 45	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	46 - 56	%	IST 11/06
CVP0172	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,99 - 1,03	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 12	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	37 - 41	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare l'LPT0008 al 100% in peso con il catalizzatore CVP0172, diluire successivamente con DPV0006.

La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso.

Qualora si renda necessaria una miglior distensione del prodotto, si consiglia di aggiungere alla miscela, una piccola quantità di diluente ritardante DPV0026.

Come catalizzatori alternativi è possibile utilizzare il CVP0096 al 50% in peso, per un effetto anti-ingiallente, oppure al 100% in peso per processi di lucidatura e spazzolatura.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 12 ore a 20°C
Fuori polvere	15' a 25°C
Opacità	90 - 100 Unità Gloss
Accatastamento	Dopo 24 ore

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i - 5°C e i + 40°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it