

SCHEDA TECNICA

CODICE: OPT 09XX

DENOMINAZIONE: OPT 09XX - OPACO PUR TRASPARENTE G5

IDENTIFICAZIONE: OPACO POLIURETANICO TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Finitura poliuretanica opaca trasparente a base solvente, per applicazioni a spruzzo sia normale che elettrostatico, su legno o materiali legnosi, caratterizzata dalla elevata mattatura e resistenza superficiale.

SPECIFICHE TECNICHE

OPT 09XX	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,95 - 1,00	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	9 - 15	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	30 - 34	%	IST 11/06
CVP06XX	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,93 - 1,03	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	9 - 15	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	27 - 31	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare il prodotto al 50% in peso con il catalizzatore CVP06XX, diluire successivamente con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 10-15% in peso. Applicare con pistole a spruzzo aventi un ugello da 1,3 a 1,6 millimetri e con una pressione da 2.0 a 3.0 bar.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 3 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Secco al tatto	Circa 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Quantità consigliata per mano	80 - 100 gr/m ²
Intervallo di sovrapplicazione seconda mano	Circa 2 - 3 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Accatastamento	Dopo 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i - 5°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it