

SCHEDA TECNICA

CODICE: VES0341

DENOMINAZIONE: VES0341 - MEDIUM AL MONOCOAT VA 06_24062022-73

IDENTIFICAZIONE: VERNICE ACRILICA 2K

CARATTERISTICHE

Vernice bicomponente acrilica a solvente, color ARGENTO, con ottime proprietà di copertura e riempimento, buona resistenza all'ingiallimento e durezza superficiale, applicabile a spruzzo, su ABS, Policarbonato e PVC, in grado di conferire alla superficie un aspetto metallizzato di media grana. A causa della ampia gamma di tipologie di ABS, PC e PVC, l'adesione sul supporto da verniciare è da testare preventivamente su di un campione di materiale.

SPECIFICHE TECNICHE

VES0341	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,94 - 0,98	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4	75 - 85	Sec.	IST 11/08
CVP0235	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,96 - 1,00	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	14,0 - 18,0	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	33,0 - 36,0	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso. Catalizzare la finitura al 15% in peso con il catalizzatore CVP0235, diluire successivamente con DPV0139. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 80% - 100% in peso. Agitare con cura dopo l'aggiunta. Applicare sfumando con pistola a spruzzo avente un ugello da 0,8 a 1,3 millimetri e con una pressione di 2 o 3 atmosfere.

APPLICAZIONE

Grammatura consigliata	10 - 30 gr/m ²
Fuori polvere	Circa 20' a 20°C (con buona ventilazione)
Essiccazione Forzata	Dopo almeno 15 minuti di Flash-off, è possibile essiccare il coating a 65°C per alcune ore
Accatastamento	Dopo circa 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Opacità	65 Unità Gloss

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 30°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY S.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it