

SCHEDA TECNICA

CODICE: VOT0062

DENOMINAZIONE: VOT0062 OUTDOOR BIO HARDWAX OIL

IDENTIFICAZIONE: VERNICE A BASE DI OLII NATURALI

CARATTERISTICHE

Vernice monocomponente a solvente, a base di olii di origine vegetale, Privo di agenti essiccanti a base di piombo e cobalto. VOT0062 è facile da maneggiare, ha una buona penetrazione nel legno trattato e fornisce superfici idrofobiche, con permeabilità al vapore e buon disegno dei pori del legno.

SPECIFICHE TECNICHE

VOT0062	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,84 - 0,88	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	14 - 18	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	45 - 51	%	IST 11/06

IMPIEGO

Si consiglia il carteggio preliminare del supporto con carta abrasiva a grana P240 e successivamente con grana P320. La preparazione della superficie influenzerà la qualità del risultato finale.

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto pulire accuratamente dalla polvere la superficie levigata. Applicare generosamente il VOT0062 con un pennello morbido o un panno di cotone. Dopo circa 15 - 20 minuti, rimuovere il materiale in eccesso con un panno di cotone o una scotch brite morbida. E' possibile applicare fino a 3 mani di prodotto. Dopo ogni mano attendere che il prodotto venga ben assorbito prima di procedere con la mano successiva.

Per l'applicazione della terza mano si suggerisce di utilizzare una Scotch Brite o lana d'acciaio per l'incorporazione del prodotto sulla superficie.

Per applicazione a pistola, utilizzare una pressione di 2.5-3.5 bar e un ugello di 1.3-1.8 mm. Procedere come per l'applicazione a pennello.

Per migliorare le proprietà di resistenza chimica e meccanica del prodotto è possibile aggiungere all'ultima mano il catalizzatore CVP0245 al 5% in peso. Agitare con cura dopo l'aggiunta. Procedere con l'applicazione seguendo le stesse indicazioni del prodotto non catalizzato.

Per mantenere una superficie ben curata, si consiglia un trattamento ogni 3-6 mesi. Per la pulizia del legno trattato con VOT0062, a distanza di alcuni mesi dal trattamento, si consiglia di utilizzare uno straccio umido o una soluzione con del sapone neutro.

APPLICAZIONE

Quantità per singolo strato	20 / 50 gr/m ²
Fuori polvere	Circa 8 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Carteggio	Dopo circa 8 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Accatastamento	Dopo 24 - 36 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it