SCHEDA TECNICA



Denominazione: ANT0438 - PATINA NOCE SCURO A STRACCIO
Codice: ANT0438
Identificazione: TINTA A BASE SOLVENTE
Revisione: Rev.2 - 11/2026

Caratteristiche

Glaze a base di solvente usata per definire e migliorare il design dei mobili e degli armadi in legno. È progettato per essere utilizzato con Topcoats e sigillanti PUR e acrilici per produrre effetti di finitura e miglioramento della trama del legno.
L'applicazione può essere a mano o a spruzzo. Diluibile con ragia minerale.

Specifiche Tecniche

ANT0438	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Residuo Secco	70,0 - 75,0	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

Impiego

Non applicare mai il prodotto su legno grezzo. Questo prodotto è stato specificamente formulato per essere applicato su una superficie adeguatamente sigillata. Le mani di fondo raccomandate includono sigillanti bi-componente pigmentati e trasparenti. I sistemi catalizzati devono essere asciugati almeno 24 ore prima dell'applicazione dello smalto. Le mani di fondo devono essere accuratamente asciugate e levigate con una carta vetrata a grana di almeno 220 prima dell'applicazione dello smalto.
Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare il prodotto a spruzzo o con uno straccio. Lasciare asciugare all'aria due o tre minuti prima di rimuovere l'eccesso. Il glaze umido deve essere asciugato per almeno 4 ore a temperatura ambiente prima della verniciatura finale. Periodi di asciugatura più lunghi possono essere necessari se le condizioni di essiccazione sono inferiori all'ideale.
Dopo la stracciatura, l'evidenziazione della grana e la completa asciugatura, può essere ricoperta da un sistema adeguato. È fondamentale rimuovere ogni eccesso di glaze dalla superficie per evitare che si verifichi una scarsa adesione della finitura.

Tipi di utilizzo

Immersione	☐	Spruzzo	☑	Rullo	☐	Pennello	☑
Straccio	☑	Spatola	☐	Flow-coating	☐		

Applicazione

Tempo di essiccazione	Circa 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo circa 5 ore a 20°C (con buona ventilazione)

Stoccaggio e confezionamento

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.
Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

SCHEDA TECNICA



Denominazione: ANT0438 - PATINA NOCE SCURO A STRACCIO
Codice: ANT0438
Identificazione: TINTA A BASE SOLVENTE
Revisione: Rev.2 - 11/2026

Precauzioni di sicurezza

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza nessun preavviso.
SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmanova 62/1 - 33048 San Giovanni al natisone - (UD) ITALY - Phone: +39 0432 756261 - Fax +39 0432 756630 - info@servind.it - www.servind.it