SCHEDA TECNICA



Denominazione: VES0235 FINITURA METALIZZATA MONOCOMP.
Codice: VES0235
Identificazione: FINITURA METALI
Revisione: Rev.1 - 11/2026

Caratteristiche

Vernice monocomponente a solvente, applicabile a spruzzo normale o elettrostatico, su legno e materiali legnosi, e su metallo, plastica ed MDF previo l'utilizzo dell'appositi primers, in grado di conferire alla superficie un aspetto simile all'alluminio opaco. Altamente resistente ai graffi, all'usura, e agli shock termici, in funzione dei prodotti usati come copertura.

Specifiche Tecniche

VES0235	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,94 - 0,98	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	140 - 160	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	26 - 30	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

Impiego

Diluire il prodotto con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 50% in peso.
Qualora si renda necessaria una miglior distensione del prodotto, si consiglia di aggiungere alla miscela, una piccola quantità di diluente ritardante DPV0026.
Applicare due mani di prodotto con un intervallo di circa 3 - 5 minuti.

Tipi di utilizzo

Immersione	☐	Spruzzo	☐	Rullo	☐	Pennello	☐
Straccio	☐	Spatola	☐	Flow-coating	☐		

Applicazione

	Grammatura consigliata	90 - 120 gr/m²
	Fuori polvere	Circa 15' a 20°C (con buona ventilazione)
	Intervallo sovraverniciatura	Da un minimo di 20' - a un massimo di 6 ore
	Accatastamento	Dopo circa 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)

Stoccaggio e confezionamento

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 30°C.
Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

SCHEDA TECNICA



Denominazione: VES0235 FINITURA METALIZZATA MONOCOMP.
Codice: VES0235
Identificazione: FINITURA METALI
Revisione: Rev.1 - 11/2026

Precauzioni di sicurezza

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza nessun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmanova 62/1 - 33048 San Giovanni al natisone - (UD) ITALY - Phone: +39 0432 756261 - Fax +39 0432 756630 - info@servind.it - www.servind.it