SCHEDA TECNICA



Denominazione: VES0338 - FINITURA FINE CROME 2K TOPCOAT
Codice: VES0338
Identificazione: VERNICE ACRILICA 2K
Revisione: Rev.1 - 11/2026

Caratteristiche

Vernice bicomponente acrilica a solvente, color CROME, con ottime proprietà di copertura e riempimento, buona resistenza all'ingiallimento e durezza superficiale, applicabile a spruzzo, su ABS, Policarbonato e PVC, in grado di conferire alla superficie un aspetto simile al crome. A causa della ampia gamma di tipologie di ABS, PC e PVC, l'adesione sul supporto da verniciare è da testare preventivamente su di un campione di materiale.

Specifiche Tecniche

VES0338	**Proprietà**	**Specifiche**	**Unità**	**Metodo**
	Densità (20°C)	1,01 - 1,07	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4	140 - 180	Sec.	IST 11/08
CVP0246	**Proprietà**	**Specifiche**	**Unità**	**Metodo**
	Densità (20°C)	0,94 - 0,98	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	15,0 - 19,0	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	35,0 - 40,0	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

Impiego

Catalizzare la finitura al 10% in peso con il catalizzatore CVP0246, diluire successivamente con DPV0139. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 50% - 70% in peso. Applicare sfumando con pistola a spruzzo avente un ugello da 1,2 a 1,6 millimetri e con una pressione di 2 o 3 atmosfere.

Tipi di utilizzo

Immersione	☐	Spruzzo	☐	Rullo	☐	Pennello	☐
Straccio	☐	Spatola	☐	Flow-coating	☐		

Applicazione

	Grammatura consigliata	10 - 50 gr/m²
	Fuori polvere	Circa 30' a 20°C (con buona ventilazione)
	Accatastamento	Dopo circa 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)
	Opacità	80 Unità Gloss

SCHEDA TECNICA



Denominazione: VES0338 - FINITURA FINE CROME 2K TOPCOAT
Codice: VES0338
Identificazione: VERNICE ACRILICA 2K
Revisione: Rev.1 - 11/2026

Stoccaggio e confezionamento

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 30°C.
Confezioni standard da 10 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

Precauzioni di sicurezza

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza nessun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmanova 62/1 - 33048 San Giovanni al natisone - (UD) ITALY - Phone: +39 0432 756261 - Fax +39 0432 756630 - info@servind.it - www.servind.it